

MITAN



SILCRYL H

Codice Scheda	0039	Rev. 04 del 21.02.2019	Pag. 1 di 2
Denominazione	SILCRIL H		
Caratteristiche	Fissativo acril-silossanico ad acqua.		
Classificazione (UNI 8681)	A1.A.O.A.2.GA Vernice per impregnazione superficiale a saturazione, in soluzione, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, siliconica.		
Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)	Primer fissanti. Valore limite UE di COV per SILCRYL H (Cat. A/h) : 30 g/l (2010). SILCRYL H contiene al massimo 30 g/l di COV.		
Ciclo applicativo	SUPPORTO NUOVO: Intonaci a malta, gesso, calcestruzzo, cemento, cartongesso, mattoni. Supporto completamente stagionato. Pulire accuratamente la superficie asportando ogni traccia di polvere, sporcizia o elementi in fase di distacco. Stuccare, carteggiare, spolverare. Applicare una mano di fissativo acril-silossanico SILCRYL H diluito 1:5 con acqua in funzione dell'assorbimento del supporto. SUPPORTO GIÀ PITTURATO: Asportare ogni traccia di pittura non perfettamente ancorata, stuccare, carteggiare, spolverare. Applicare una mano di fissativo acril-silossanico SILCRYL H diluito 1:5 con acqua in funzione dell'assorbimento del supporto.		
Consigli pratici	CONDIZIONI DELL'AMBIENTE E DEL SUPPORTO Temperatura dell'ambiente: min. +5°C / max. + 30°C. Temperatura del supporto: min. +5°C / max. + 30°C. Umidità relativa dell'ambiente: < 60%. Umidità del supporto: < 10 di U.R.		
Precauzioni di sicurezza	Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di residui di prodotto essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.		

MITAN S.r.l

66020 Sambuceto (CH) - via Magellano, 20 - tel. 085.4461144 fax 085.4461152
www.mitancolor.it - info@mitancolor.it



SILCRYL H

Codice Scheda 0039

Rev. 04 del 21.02.2019 Pag. 2 di 2

Informazioni tecniche	Metodo	Dati a 20°C e 60% di Umidità Relativa
Aspetto e finitura		N.D.
Massa volumica, g/ml	UNI 8910	0,950 ÷ 1,050
Viscosità ISO Ø 4, s	UNI 8356	15 ÷ 25
Spessore secco consigliato micron per mano	ASTM D 1186	N.D.
Contenuto solidi, % in peso	UNI 8906	10 ÷ 20
Sovraverniciabilità, ore		6 ÷ 8
Esterni / Interni		SI/SI
Colori		Bianco lattice
Legante		Acrilsiliconico
Pulizia attrezzi		Acqua
Diluente		Acqua
Applicazione a rullo, % in peso		1:5 con acqua
Applicazione a pennello, % in peso		1:5 con acqua
Applicazione a spruzzo ed airless, % in peso		1:5 con acqua
Rapporto di contrasto	M.U. 1631	N.D.
Resa teorica per mano, mq/lit	ISO 7254	14-18 mq/lit per mano
Resistenza all'abrasione umida	EN 13300 ISO 11998	N.D.
Diffusione del vapore d'acqua WDD (spessore film, 250 micron secchi)	UNI 9396	N.D.
Brillantezza, gloss	UNI 9389	N.D.
Presa di sporco, ΔL	UNI 10792	N.D.

I valori espressi si intendono medi di prove. Quanto indicato circa i modi di impiego ed i risultati ottenibili con il nostro prodotto corrisponde alle nostre concrete esperienze, senza tuttavia costituire nostro impegno o responsabilità pertanto la vendita del prodotto non è coperta da garanzie per quanto riguarda l'applicazione e viene effettuata con l'intesa che l'utilizzatore ne determinerà l'idoneità per le sue applicazioni specifiche dopo aver effettuato delle prove preliminari.