



HERALITE

Codice Scheda	0007
Revisione	10 del 08.02.2019
Denominazione	HERALITE
Caratteristiche	Fondo per legno carteggiabile. Intermedio riempitivo. Al solvente.
Classificazione (UNI 8681)	B2.A.O.B.2.C.AB Pittura per strato di fondo, in soluzione, monocomponente, ad essiccamento chimico ossidativo, opaca, con pigmentazione inerte, alchidica.
Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)	Pitture per finiture e tamponature interni/esterni per legno e metallo. Valore limite UE di COV per HERALITE (Cat. A/d): 300 g/l (2010) HERALITE contiene al massimo 300 g/l di COV
Ciclo applicativo	LEGNO/MURO NUOVO Pulire accuratamente la superficie asportando ogni traccia di polvere, sporcizia o pittura in fase di distacco: stuccare, carteggiare crepe ed avvallamenti per pareggiare la superficie. Applicare una o due mani di HERALITE. Se necessario carteggiare prima di applicare lo smalto di finitura. LEGNO/MURO GIÀ PITTURATO Pulire accuratamente la superficie asportando ogni traccia di polvere, sporcizia o pittura in fase di distacco: stuccare, carteggiare crepe ed avvallamenti per pareggiare la superficie. Applicare una o due mani di HERALITE. Se necessario carteggiare prima di applicare lo smalto di finitura.
Consigli pratici	CONDIZIONI DELL'AMBIENTE E DEL SUPPORTO Temperatura dell'ambiente e del supporto: min. +5°C / max. +30°C Umidità relativa dell'ambiente: < 60% Umidità del supporto: < 10 di U.R.
Precauzioni di sicurezza	Richiudere immediatamente il barattolo dopo l'uso. Conservare il barattolo ben chiuso, al riparo dal gelo, lontano da fonti di calore e dai raggi solari diretti. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di residui di prodotto essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.



HERALITE

Codice Scheda 0007

Revisione 10 del 08.02.2019

<u>Informazioni tecniche</u>	<u>Metodo</u>	<u>Dati a 20°C e 60% di Umidità Relativa</u>
Aspetto e finitura		Opaco
Massa volumica, g/ml	UNI 8910	1,450 ÷ 1,550
Viscosità ISO Ø 8, s	UNI 8356	25 ÷ 35
Spessore secco consigliato micron per mano	ASTM D 1186	50 ÷ 60
Contenuto solidi, % in peso	UNI 8906	75 ÷ 85
Sovraverniciabilità, ore		18 - 24
Esterni / Interni		SI / SI
Colori		Bianco
Legante		Alchidico
Pulizia attrezzi		Acquaragia
Diluyente		Acquaragia
Applicazione a rullo, % in peso		Pronto all'uso
Applicazione a pennello, % in peso		Pronto all'uso
Applicazione a spruzzo ed airless, % in peso		10% Acquaragia
Rapporto di contrasto	M.U. 1631	98 – Buono
Resa teorica per mano, mq/lit	ISO 7254	7-9 mq/lit
Presa di sporco, ΔL	UNI 10792	3 – Bassa

I valori espressi si intendono medi di prove. Quanto indicato circa i modi di impiego ed i risultati ottenibili con il nostro prodotto corrisponde alle nostre concrete esperienze, senza tuttavia costituire nostro impegno o responsabilità pertanto la vendita del prodotto non è coperta da garanzie per quanto riguarda l'applicazione e viene effettuata con l'intesa che l'utilizzatore ne determinerà l'idoneità per le sue applicazioni specifiche dopo aver effettuato delle prove preliminari.